

MAPEGUARD WP ADHESIVE

Két komponensű, gyorsan száradó, rugalmas cementkötésű ragasztó a Mapeguard WP 200 átlapolásainak ragasztásához és tömítéséhez, a Mapeguard UM 35 csatlakozó lemezei közötti hézagok Mapeband Easy-vel szigeteléséhez és a hozzájuk tartozó speciális elemek ragasztásához



ALKALMAZÁSI TERÜLET

- A Mapeguard WP 200 lemezek átlapolásainak ragasztása és tömítése.
- A Mapeguard ST ragasztása és tömítése Mapeguard WP 200 lemeze.
- A Mapeguard IC, Mapeguard EC, Mapeguard PC ragasztása és tömítése.
- Mapeband Easy ragasztása a Mapeguard UM 35 csatlakozó lemezei közötti hézagok szigeteléséhez.
- Mapeband Easy ragasztása a Mapeguard UM 35 lemezzel együtt használva szélek és sarkok vízszigeteléséhez.
- Drain Vertical/Drain Lateral ragasztása Mapeguard UM 35-re.
- A Mapeguard WP Adhesive alkalmas falakon és padlón történő használatra is.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A Mapeguard WP Adhesive két komponensű, cementkötésű habarcs osztályozott finomszemcsés homokból, speciális adalékokkal és vizes diszperziós szintetikus polimerekkel a MAPEI saját kutatólaboratóriumában fejlesztett receptnek megfelelő keverékben.

A két komponens összekeverésekor képlékeny állagú keveréket kapunk. Felvihető ecsettel, hengerrel vagy szórószalaggal.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak akkor használja a Mapeguard WP Adhesive-t, ha a hőmérséklet $+5^{\circ}\text{C}$ felett van.
- Ne adjon cementet, adalékanyagot vagy vizet a Mapeguard WP Adhesive-hoz.
- Védje víztől a felhordást követően $+23^{\circ}\text{C}$ -on az első 24 órában.
- Meleg időjárás esetén ne tegye ki a terméket (por vagy folyadék) közvetlen napsütésnek bedolgozás előtt.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Mapeguard WP-t a Mapeguard WP 200, Mapeguard ST, Mapeguard IC, Mapeguard EC, Mapeguard PC vagy Mapeguard UM 35 megtisztított felületére kell felvinni.

A habarcs előkészítése

Öntse a B komponenst (a folyadékot) egy megfelelő méretű, tiszta tárolóedénybe. Lassan adagolja hozzá az A komponenst (a port), miközben gépi keverővel keveri.

A keverési arány: A komponens : B komponens = 1 : 0,9.

Gondosan keverje a keveréket néhány percig, majd távolítsa el az edény szélére és aljára tapadt port. Folytassa a keverést a teljes elkeveredésig. Javasolt alacsony sebességre állított gépi keverőt használni ehhez a művelethez, hogy ne kerüljön túl sok levegő a keverékbe. Ne keverje be a terméket kézzel.

A **Mapeguard WP 200**-hoz és a hozzá tartozó speciális elemek használata esetén a termék bedolgozhatóságának javítása érdekében, hogy hengerrel vagy ecsettel is bedolgozható legyen, a felhasznált latex tömegének legfeljebb 5%-ának megfelelő mennyiségű vizet adjon hozzá.

A habarcs felhordása

A **Mapeguard WP Ragasztó** felhordható ecsettel, hengerrel vagy simítókanállal.

Miután felvitte a ragasztót, a **Mapeguard WP 200** lemezek átfedéseit, a **Mapeguard UM 35** csatlakozó lemezek közötti hézagra a **Mapeband Easy** szalagot és a speciális elemeket (**Mapeguard ST**, **Mapeguard IC**, **Mapeguard EC** vagy **Mapeguard PC**, **Drain Vertical/Drain Lateral**) a lehető leggyorsabban össze kell illeszteni, teljesen, légbuborékoktól mentesen, belesimítva azokat a ragasztóba. Ajánlott a tömítőszalagot egy fogazott simítókanál sima oldalával ferde szögben nyomást gyakorolva a helyére nyomni. Lehetséges megfelelő nyomóhengert is használni. A száradás és a felhordás ideje magasabb hőmérsékleten rövidebb, a hőmérséklet csökkenésével pedig növekszik. A felhordástól a végső megkötésig a környezeti hőmérséklet nem lehet +5°C-nál alacsonyabb.

Ha LVT burkolatot fektet, használja a **Mapeguard WP Adhesive**-t a **Mapeguard WP 200** aljzatra ragasztásához, és nézze meg a **Shower System 4 LVT¹** rendszer termékismertetőjét.

TISZTÍTÁS

A szerszámokat és a tárolóedényeket bő vízzel kell megtisztítani, amíg a **Mapeguard WP Adhesive** még friss. Megkötése után a tisztítás csak mechanikus úton végezhető el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Mapeguard WP System:

- **Mapeguard WP 200** átlapolások (5 cm átlapolás a lemezek között), **Mapeguard WP Adhesive** anyagszükséglete kb. 100 g/m;
- **Mapeguard ST** ragasztása a **Mapeguard WP 200**-ra, **Mapeguard WP Adhesive** anyagszükséglete kb. 250 g/m.

Mapeguard UM 35:

- **Mapeband Easy** ragasztása **Mapeguard UM 35**-re, **Mapeguard WP Adhesive** anyagszükséglete kb. 400 g/m

CSOMAGOLÁS

6,65 kg-os egység (3,5 kg-os zsák és 3,15 kg-os kanna).

TÁROLÁS

A **Mapeguard WP Adhesive** A komponense az eredeti csomagolásában, száraz helyen tartva 24 hónapig tárolható.

A **Mapeguard WP Adhesive** B komponense 24 hónapig tárolható.

A **Mapeguard WP Adhesive** száraz helyen, legalább +5°C hőmérsékleten kell tárolni.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban található, amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

	A komponens	B komponens
Állag:	por	folyékony
Szín:	világosbarna	fehér
Térfogatsúly (g/cm ³):	1,3	–
Sűrűség (g/cm ³):	–	1,04
Száranyag-tartalom (%):	100	54

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C - 50% REL. PÁRATART.)

A keverék színe:	barna
Keverési arány:	A komponens : B komponens = 1 : 0,9
A keverék állaga:	folyékony
A keverék sűrűsége (kg/m ²):	1350
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány:	+5°C és +35°C között
A keverék fazékideje:	kb. 45 perc

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért. Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

Mapei Kft.

2040 Budaörs, Sport utca 2.



+36-23-501670



www.mapei.hu



mapei@mapei.hu

10-10-2024 hu-hu (HU)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

